



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

ANTIQUE OAK LYE



bois

Pour bois de chêne uniquement

Ne contient pas de pigments. Réagit au tanin dans le bois. Plus il y a de tanin, plus la couleur est sombre.



apparence

Grande efficacité

Confère à la surface du bois une teinte sombre qui ressemble au chêne fumé. Laisse le grain visible. À base d'eau.



application

Facile à appliquer

Application facile et rapide avec un applicateur WOCA, un pinceau ou un rouleau en nylon.



traitement

Pour le pré-traitement

Ne peut être utilisé seul puisque le produit colore seulement le bois, sans le protéger. Implique un traitement consécutif à l'huile ou au savon.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Antique Oak Lye produit un aspect fumé à l'ammoniaque au bois de chêne. Ce produit est facile à utiliser mais corrosif et il doit être manipulé avec précautions pendant l'application. Étant donné que le produit réagit à l'acide tannique du chêne, la teinte après application peut varier en fonction de

la concentration de tanin dans le bois. Cependant, il crée une teinte tout à fait unique et une esthétique vieillie. La teinte finale apparaît après 1 à 2 mois.

L'APPLICATION

Utilisation comme primaire sur le bois de chêne. Donne un aspect fumé à l'ammoniaque.

Information du produit

Consommation: 8-10 m²/L

Emballage: 2,5 L





UTILISATION


Préparation

La menuiserie inachevée doit être propre, sèche et finement poncée (grain de 100 à 120) avant l'application de la lessive.


Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements complémentaires.

Note

La teinte peut varier selon le taux d'humidité et de tanin dans le chêne. L'abutie ne prend pas une couleur foncée.



APPLICATION



NETTOYAGE



PONÇAGE



HUILE OU SAVON

TRAITEMENT

- 1 Bien agiter le contenant et verser la lessive dans un seau en plastique.
- 2 Appliquez une couche uniforme de lessive avec le WOCA Applicator, un pinceau en nylon ou un rouleau dans le sens longitudinal du grain. Appliquez au moins 1 L de lessive pour 10 m² de bois. Laissez le bois sécher pendant environ 2 à 4 heures à 20°C.
- 3 Nettoyez avec WOCA Intensive Wood Cleaner et laissez sécher pendant environ 8 à 12 heures à 20°C.
- 4 Poncez les fibres en saillie avec un tampon de polissage moyen, par ex. vert ou bordeaux. Éliminez la poussière de ponçage avec un aspirateur.
- 5 Finissez la surface du bois avec une huile ou un savon WOCA.