



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

HUILE-CIRE EXTREME

SURFACE D'APPLICATION

L'Huile-Cire Extrême est utilisée pour les surfaces en bois non traité, nouvelles ou nouvellement poncées.

Elle peut également être utilisée comme couche de finition après l'Huile Master Colorée de WOCA.

RÉSULTATS

L'Huile-Cire Extrême assure une surface extrêmement robuste et résistante qui est bien protégée contre les déversements et les taches.

L'huile fait ressortir l'éclat naturel du bois et laisse une surface antidérapante confortable qui est facile à entretenir.

Information à propos du produit

Couverture : 20 m²/L

Emballage : 0,75 et 2,5 L

Les couleurs naturel et blanc sont offertes.



résistance

Résistance extrême

Surface très robuste avec une très forte résistance aux déversements, aux taches, marques et égratignures.



outil

Polissage

Crémeuse et agréable à faire pénétrer dans le plancher.



apparence

Apparence naturelle

Donne au bois une apparence naturelle avec une surface qui respire.



entretien

Facile d'entretien

Pas d'outillage spécial requis. Utilisez le système standard de WOCA.



Naturel

Blanc



COMMENT...

...EFFECTUER LE TRAITEMENT DE BASE DES PLANCHERS EN BOIS

Outils

- Soit une polisseuse ou un tampon à récurer pour la finition manuelle
- Rouleau à peindre et chiffons en coton
- Nettoyez les outils avec le Diluant d'Huile de WOCA

Préparation

Le plancher doit être libre de saleté, de graisse, cire et de résidus de ponçage. Les planchers déjà traités doivent être poncés au bois nu avec un grain 120-150. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite si nécessaire avec un chiffon imbibé d'eau et bien essoré.

Il est important que le produit, la pièce et le plancher soient à une température entre 15 °C et 30 °C avec une humidité de l'air d'environ 50 %. L'humidité du bois ne doit pas être plus de 12 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Veillez noter

Ne pas exposer le plancher à de l'eau ou le nettoyer pendant les 3-5 premiers jours alors que l'huile durcit.

Entretien et nettoyage


Pour le nettoyage, nous recommandons d'utiliser le Savon Naturel ou le Régénérant pour Huile de WOCA et pour l'entretien, nous recommandons d'utiliser Oil Care H2O de WOCA. Appliquez à nouveau l'Huile-Cire Extreme ou le Gel d'entretien de WOCA quand requis.




NETTOYAGE



APPLICATION DE L'HUILE



POLISSAGE



REPOLISSAGE

INSTRUCTIONS

- 1 Lavez le plancher avec le Nettoyant Intensif de WOCA. Laissez sécher le plancher pendant au moins 8 heures avant d'appliquer l'huile.
- 2 L'Huile-Cire Extreme doit être soigneusement brassée avant d'être utilisée et pendant son utilisation. Les contenants avec des numéros de lot différents doivent être mélangés pour éviter des différences de couleur. Appliquez une couche mince et égale d'huile avec un rouleau à peindre à poil court (3-4 mm) sur une petite surface du plancher à la fois (5-10 m²). Étalez bien l'huile.
- 3 Laissez reposer l'huile sur la surface pendant 5-10 minutes pendant qu'elle luit. Si l'huile pénètre rapidement dans le bois, appliquez plus d'huile.
Veillez noter : Après environ 15 minutes, l'Huile-Cire Extreme commencera à sceller la surface.
- 4 Polissez la surface avec un tampon blanc ou beige jusqu'à ce que le bois apparaisse saturé. Polissez ensuite avec un chiffon en coton sans peluche pour éliminer l'excès d'huile avant de passer à la section suivante.
- 5 La surface ne doit pas apparaître mouillée et il ne doit pas rester d'excès d'huile sur la surface.
- 6 Laissez sécher le plancher pendant 8-10 heures. Le temps de séchage variera en fonction de la température, de l'humidité et de la quantité appliquée. Une température basse et/ou une forte humidité d'air allongeront les temps de séchage.
- 7 Répétez les étapes 2-4 si une autre couche d'huile est requise ou si vous souhaitez obtenir plus de lustre ou une surface plus robuste. Une seule couche d'huile est habituellement suffisante pour des surfaces déjà huilées.
- 8 Le plancher fraîchement huilé peut être utilisé avec prudence le jour suivant. Nettoyez les outils avec le Diluant d'Huile de WOCA.