



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# MAINTENANCE GEL

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Gel d'entretien sert aux soins et à l'entretien de surfaces et planchers en bois d'intérieur huilés. Le gel sèche rapidement et rend une surface attrayante, repoussant la saleté et hydrofuge. Le Gel d'entretien est adéquat pour les meubles, les plans de travail de la cuisine, les planchers et autres surfaces en bois à

l'intérieur. Il peut également être utilisé pour améliorer les résultats sur les surfaces huilées en usine et les surfaces huilées-UV en usine.

## L'APPLICATION

Pour les soins et l'entretien de tous les types de bois huilés. N'utilisez qu'à l'intérieur.



### Facile d'application

L'application et le polissage peuvent être exécutés manuellement avec le set de scrubie WOCA. Ne goutte pas. Renversement minimal du produit.



### Séchage rapide

Utilisation légère: 4-6 heures  
Durcissement complet: 2-3 jours



### Idéal pour les surfaces traitées à l'huile UV

Spécialement adéquat pour revitaliser et entretenir les meubles, les plans de travail de la cuisine et les planchers traités à l'huile UV/ traités à l'huile en usine.



### Facile d'entretien

Aucun outil spécial nécessaire. Utilisez le système standard de WOCA.

### Information du produit :

Consommation :

Entretien régulier : 20-30 m<sup>2</sup>/tube

Bois non traité ou récemment poncé : 20-30 m<sup>2</sup>/L

Emballage : 200 ml

Couleurs : Naturel, Blanc, Extra Blanc & Noyer





# UTILISATION

## Préparation

Il est important que le bois et l'huile soient à une température d'au moins 15°C et idéalement à environ 20 °C avec une humidité de l'air d'environ 50 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Nettoyez soigneusement la surface avec le Nettoyant Intensif mélangé à de l'eau à raison d'une partie de nettoyant pour 20 parties d'eau. Lavez à nouveau avec de l'eau propre. Après le nettoyage, laissez sécher la surface pendant au moins 8 heures à 20°C.

## Risque d'auto inflammation !

Tous les chiffons trempés dans le gel doivent être remis/mis au rebut dans des contenants scellés ou être incinérés à cause du risque d'auto-ignition.

## Veillez noter

La surface huilée ne doit pas être mouillée pendant les 2 - 3 premiers jours où le gel durcit pour éviter les taches et la décoloration.


## Entretien

Nettoyage hebdomadaire: Natural Soap

Soins mensuels: Oil Refreshing Soap



POLISSAGE



ESSUYAGE

## TRAITEMENT

- 1 Appliquez une quantité adéquate de gel sur un récurer manuel WOCA rouge/blanc et appliquez sur la surface en une couche mince et uniforme. Continuez de polir jusqu'à ce que le bois semble saturé et que la surface présente une apparence uniforme.  
Il est recommandé de travailler sur de petites surfaces à la fois puisque le gel sèche rapidement. Pour de plus grandes surfaces (planchers plus grands que 10 m<sup>2</sup>) il serait avantageux d'utiliser une polisseuse.
- 2 Essuyez immédiatement la surface polie avec un chiffon en coton propre, sec et non pelucheux. Avec une préparation à la polisseuse, le polissage final doit être effectué avec un chiffon en coton sous le tampon de la polisseuse. La surface ne doit pas apparaître mouillée et il ne doit pas rester de surplus de gel sur la surface.
- 3 Si le bois ne semble pas complètement saturé après 4-6 heures, il serait avantageux de le repolir avec moins de gel que pour le premier traitement, mais en suivant la même procédure.

**Attendez 4-6 heures avant d'utiliser la surface. Évitez l'eau ou la saleté sur la surface de bois pour les 2-3 jours suivants.**