



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

MASTER CLASSIC LACQUER



résistance

Bon rapport qualité / prix

Surface durable avec une bonne résistance aux égratignures, aux déversements et aux taches.



5 heures

Temps de séchage

Entre les couches : 2 à 3 heures à 20°C.
Utilisation légère : 5 heures.
Durcissement complet : 5 à 7 jours



entretien

Facile d'entretien

Peut être nettoyé et entretenu au WOCA Master Cleaner et WOCA Master Care pour les surfaces vitrifiées.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Master Classic Lacquer est une laque à base d'eau pratiquement inodore pour planchers, qui donne une surface résistante et durable au bois, idéale pour l'usure normale. Cette laque a un bon rapport qualité / prix et elle convient pour les projets domestiques grâce à sa fluidité et son nivellement remarquables et à son temps de séchage court.

L'APPLICATION

Pour laquer des planchers en bois neufs, non traités et récemment poncés dans les zones domestiques, par ex. les associations de logements. Idéal pour toutes les essences de bois.

Information du produit

Consommation : 8-10 m²/L

Emballage : 5 L

Brillance : Mat / brillant env. 10, satiné / brillant env. 20 et satiné-brillant / brillant env. 40.





UTILISATION

Préparation

Il est important que le bois et la laque soient à une température minimum de 15°C (de préférence 20°C) avec une humidité d'air d'environ 50%. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Pour le ponçage final, jusqu'au bois nu, utilisez un papier de verre ou un patin de ponçage de grain 100 à 120. Aspirez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite, avec un chiffon / une serpillière imbibé(e) d'eau et bien essoré(e). Le plancher doit être totalement sec avant de l'apprêter ou le laquer. En cas d'apprêt, utilisez WOCA Master Base Primer pour les bois récemment poncés pour éviter le collement des côtés. En alternative, essayez WOCA Master Multi Primer pour les essences exotiques ou le bois ancien déjà traité à l'huile ou à la cire.

Note


Si les temps de séchage ne sont pas respectés, il peut en résulter une mauvaise adhésion et une résistance réduite. Pour chaque couche de laque, les temps de séchage sont allongés. Une température élevée et une faible humidité d'air raccourciront les temps de séchage. Une température basse et une forte humidité d'air allongeront les temps de séchage.

Entretien

Nettoyage hebdomadaire : Master Cleaner, #684525
Soins semi-annuels : Master Care, #684125



APPLICATION X 2



PONÇAGE



APPLIQUEZ LA COUCHE FINALE

TRAITEMENT

- 1 Un apprêt et une couche de Master Classic Lacquer OU deux couches de laque non diluée doivent être appliquées, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Laissez sécher la surface jusqu'au lendemain.
- 2 Effectuez un ponçage de la surface avec un grain 120 à 200 et aspirez soigneusement la surface.
- 3 Appliquez la couche finale de Master Classic Lacquer non diluée.

Le plancher fraîchement laqué peut être utilisé prudemment après environ 5 heures. Ne pas y placer du mobilier, etc. avant au moins 24 heures après la couche finale de laque. Le plancher sera prêt pour une utilisation normale après environ 5 à 7 jours, vous pourrez alors mettre les tapis etc. sur le plancher.

L'eau et les liquides colorés comme du vin rouge et du café doivent être essuyés immédiatement pour éviter que la surface se tache.