



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# MASTER RD-2K LACQUER

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Master RD-2K Lacquer est une laque pour planchers bicomposants à séchage rapide qui fonctionne avec un durcisseur cross-linking sans isocyanate. Elle est prévue pour les zones publiques avec une circulation intense comme les cantines et les escaliers, grâce à sa protection exceptionnellement forte, sa résistance au glissement et une résistance extrême aux marques noires de talons, aux rayures et aux taches. La laque est totalement transparente et préserve merveilleuse-

ment l'esthétique légère du bois. Cette laque labellisée de climat intérieur est appliquée de manière pratique et sûre et elle assure ensuite une ambiance d'intérieur confortable.

## L'APPLICATION

Pour laquer des planchers en bois neufs, non traités et récemment poncés dans les zones publiques à forte fréquentation. Idéal pour toutes les essences de bois.

### Information du produit

Consommation : 8-10 m<sup>2</sup>/L

Emballage : 5 L + 100 ml Master 2K Hardener

Brillance : Mat / brillant env. 10 et satiné / brillant env. 20.



résistance

### Puissance et résistance extrêmes

Surface robuste avec très grande résistance aux marques de talons noirs, aux égratignures, aux déversements et aux taches. Répond aux normes de résistance au glissement les plus élevées. Classification anti-feu selon la DIN EN 13501 : Bfl-s1.



5-6 heures

### Temps de séchage

Entre les couches : 2 à 3 heures à 20°C.  
Utilisation légère : 5-6 heures.  
Durcissement complet : 5 jours



durcisseur

### Master Pure 2K Hardener

Un durcisseur très efficace sans isocyanates qui active et renforce la laque et qui est très facile à appliquer. Le produit n'a pas besoin des marquages de sécurités ou autres.



entretien

### Facile d'entretien

Peut être nettoyé et entretenu au WOCA Master Cleaner et WOCA Master Care pour les surfaces vitrifiées.



Pot life:  
48 hours





# UTILISATION

## Préparation

Il est important que le bois et la laque soient à une température minimum de 15°C (de préférence 20°C) avec une humidité d'air d'environ 50%. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.

Pour le ponçage final, jusqu'au bois nu, utilisez un papier de verre ou un patin de ponçage de grain 100 à 120. Aspirez soigneusement avec un aspirateur et essuyez le plancher par la suite, avec un chiffon / une serpillière imbibé(e) d'eau et bien essoré(e). Le plancher doit être totalement sec avant de l'apprêter. En cas d'apprêt, utilisez WOCA Master Base Primer pour les bois récemment poncés pour éviter le collement des côtés. En alternative, essayez WOCA Master Multi Primer pour les essences exotiques ou le bois ancien déjà traité à l'huile ou à la cire.

## Note


Si les temps de séchage ne sont pas respectés, il peut en résulter une mauvaise adhésion et une résistance réduite. Pour chaque couche de laque, les temps de séchage sont allongés. Une température élevée et une faible humidité d'air raccourciront les temps de séchage. Une température basse et une forte humidité d'air allongeront les temps de séchage.

## Entretien

Nettoyage hebdomadaire : Master Cleaner, #684525  
Soins semi-annuels : Master Care, #684125



APPLICATION X 2



PONÇAGE



APPLICATION

## TRAITEMENT

- 1 Appliquez l'apprêt. Quand il est sec, mélangez le WOCA Master 2K Hardener à la laque et agitez bien avant usage. Laissez reposer le mélange pendant dix minutes avant de l'utiliser pour permettre au durcisseur de s'activer.
- 2 Une couche de Master RD-2K Lacquer non dilués doit être appliquée, à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Laissez sécher la surface jusqu'au lendemain.
- 3 Effectuez un ponçage de la surface avec un grain 120 à 200 et aspirez soigneusement la surface.
- 4 Appliquez la couche finale de Master RD-2K Lacquer avec le durcisseur (fraichement mélangé).

Le plancher fraîchement laqué peut être utilisé prudemment après environ 5 à 6 heures. Ne pas y placer du mobilier, etc. avant au moins 24 heures après la couche finale de laque. Le plancher sera prêt pour une utilisation normale après environ 5 jours, vous pourrez alors mettre les tapis etc. sur le plancher.

L'eau et les liquides colorés comme du vin rouge et du café doivent être essuyés immédiatement pour éviter que la surface se tache.