



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

WOOD LYE



bois

Pour toutes les essences de bois

Minimise le jaunissement naturel du bois. Contient des pigments blancs. Particulièrement adapté pour les bois durs.



apparence

Grande efficacité

Pour une finition plus claire. Elle accentue les veines naturelles du bois pour un aspect plus attrayant. À base d'eau.



application

Facile à appliquer

Application facile et rapide avec un applicateur WOCA, un pinceau ou un rouleau en nylon.



traitement

Pour le pré-traitement

Ne peut être utilisé seul puisque le produit colore seulement le bois, sans le protéger. Implique un traitement consécutif avec une huile, une laque ou au savon.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Wood Lye est utilisé comme apprêt sur du bois non fini ou récemment poncé en intérieur, comme des planchers, des escaliers, des meubles et des lambris. L'apprêt empêche le bois de jaunir et met en valeur le grain naturel du bois, en produisant un effet coloré délavé, selon la teinte choisie. Wood Lye doit être utilisé sur toutes les essences de bois.

L'APPLICATION

Utilisation comme primaire sur les bois non finis ou récemment poncés en intérieur. Idéal pour toutes les essences de bois.

Information du produit

Consommation : 8-10 m²/L

Emballage : 2,5 L

Couleurs : Blanc et gris






UTILISATION

Préparation

La menuiserie inachevée doit être propre, sèche et finement poncée (grain de 100 à 120) avant l'application de la lessive.

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements complémentaires.



APPLICATION



PONÇAGE



HUILE, LAQUE OU SAVON

TRAITEMENT

- 1 Bien agiter le contenant et verser la lessive dans un seau en plastique. Il est important de ne pas laisser de pigments dans le contenant. Remuez régulièrement pendant l'application pour éviter que les pigments ne se déposent au fond.
- 2 Appliquez une couche uniforme de lessive avec le WOCA Applicator, un pinceau en nylon ou un rouleau dans le sens longitudinal du grain. Appliquez au moins 1 l de lessive pour 10 m² de bois. Laissez le bois sécher pendant environ 8 à 12 heures à 20°C.
- 3 Poncez les fibres en saillie et éliminez l'excès de pigments avec un tampon de polissage moyen, par ex. vert ou bordeaux. Éliminez la poussière de ponçage avec un aspirateur.
- 4 Finissez la surface du bois avec une huile, une laque ou un savon WOCA.